

Probereinigung Aluminiumfassade

Zustand vor der Reinigung



Probereinigung mit Alurein S und Alu Fix



Aufgabe: Reinigung einer Aluminiumfassade, die Witterungsschäden aufweist.

Material: Aluminium silber eloxiert

Vorgehensweise:

ILKA Alurein S auftragen und mit weißem oder rotem Pad einreiben. Mit Bürste nacharbeiten.

Einwirkzeit ca 5-8 Minuten

Abwaschen und nachspülen

Nach der Trocknung ILKA AluFix auftragen (mit sauberem, trockenem Lappen dünn verteilen)

Nach ca 2 Min kurz mit neuem sauberem Lappen nachpolieren.

Das Ergebnis sehen Sie oben in den Bildern.

Verbrauch und Zeitaufwand:**Alurein S:**

Verbrauch: ca 1 l für 6m² (=ca 160 - 170 ml pro m²)

Zeit: ca 5 min/m² (ohne Einwirkzeit)

AluFix:

Verbrauch: ca 1 L für 10m² (= ca 100 ml pro m²)

Zeit: ca 4 min/m²

Kurzbeschreibung Alurein S:

ILKA Alurein S entfernt mühelos stärkste atmosphärische Verschmutzungen auf Alufassaden. Nimmt Fett, Schmutz sowie Kalk, Rost und Oxydation von Alu, Edelstahl, Chrom, Kunststoffen, Fliesen.

Kurzbeschreibung Alufix:

ILKA Alufix ist ein Konservierungsmittel mit Reinigungskraft. Kombination aus Konservierungs- und reinigungsaktiven Stoffen. Zugelassen bei der Gütergemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden (GRM). Für Aluminium, Pulverbeschichtungen und Eloxal.

Weitere Infos finden Sie in den Technischen Merkblättern und unter dem Link "Produkte":

[Technisches Merkblatt ILKA-Alurein S](#)

[Technisches Merkblatt ILKA-AluFix](#)